

ГОСТ 20295-85

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ****ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ****ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва****МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ****ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ****Технические условия**Steel welded pipes for main gas-and-oil pipelines.
Specifications**ГОСТ
20295-85****Взамен
ГОСТ 20295-74***Переиздание. Январь 2003 г.***Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1985 г. № 3693 дата введения установлена****01.01.87****Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 14.08.91 № 1353**

Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спиральношовные трубы диаметром 114 - 1020 мм, применяемые для сооружения магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, технологических и промысловых трубопроводов.

(Измененная редакция, **Изм. № 1**).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Трубы изготовляют трех типов:

1 - прямошовные диаметром 114 - 530 мм, изготовленные контактной сваркой точками высокой частоты»;

2 - спиральношовные диаметром 159-820 мм, изготовленные электродуговой сваркой;

3 - прямошовные диаметром 530 - 1020 мм, изготовленные электродуговой сваркой».

(Новая редакция, **Изм. № 1**).

1.2. В зависимости от механических свойств трубы изготовляют классов прочности: К 34, К 38, К 42, К 50, К 52, К 55, К 60.

1.3. Размеры труб должны соответствовать приведенным в табл. **1**.

1.4. Трубы изготавливают длиной от 10,6 до 12,2 м включ.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается поставка труб длиной до 13,7 м.

Для труб типов 1, 2 и расширенных типа 3 допускается изготавливать до 10 % труб (по массе) длиной не менее 8,0 м.

(Новая редакция, [Изм. № 1](#)).

Steelmart

Таблица 1

Номинальный наружный диаметр труб, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при номинальной толщине стенки, мм														
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
114	8,21	9,54	10,85	12,15	13,44	14,72	15,98	17,23	18,47	19,70	20,91	22,11	23,30	-	-
140	10,14	11,78	13,42	15,04	16,65	18,24	19,83	21,40	22,96	24,51	26,04	27,56	29,07	32,06	34,99
146	10,58	12,30	14,01	15,70	17,39	19,06	20,71	22,36	23,99	25,62	27,22	28,82	30,41	33,54	36,62
159	11,54	13,42	15,29	17,15	18,99	20,82	22,64	24,44	26,24	28,02	29,79	31,55	33,29	36,74	40,15-
168	12,21	14,20	16,18	18,15	20,10	22,04	23,97	25,89	27,79	29,68	31,57	33,43	35,29	38,96	42,59
178	12,95	15,06	17,16	19,25	21,33	23,40	25,45	27,49	29,52	31,53	33,54	35,53	37,51	41,43	45,30
219	15,98	18,60	21,21	23,80	26,39	28,96	31,52	34,06	36,60	39,12	41,63	44,12	46,61	51,54	56,43
245	-	-	23,77	26,69	29,59	32,49	35,36	38,23	41,09	43,93	46,76	49,57	52,38	57,95	63,47
273	-	-	26,54	29,80	33,05	36,28	39,51	42,72	45,92	49,11	52,28	55,44	58,60	64,86	71,07
325	-	-	31,67	35,57	39,46	43,34	47,20	51,05	54,90	58,73	62,54	66,35	70,14	77,68	85,18
377	-	-	-	41,34	45,87	50,39	54,90	59,39	63,87	68,34	72,80	77,25	81,68	90,51	99,28
426	-	-	-	-	51,91	57,04	62,15	67,25	72,33	77,41	82,47	87,52	92,56	102,59	112,58
530	-	-	-	-	64,74	71,14	77,54	83,92	90,29	96,64	102,99	109,32	115,84	128,24	140,79
630	-	-	-	-	77,07	84,71	92,33	99,95	107,55	115,14	122,72	130,28	137,83	152,90	167,92
720	-	-	-	-	88,17	96,91	105,65	114,37	123,09	131,79	140,47	149,15	157,81	175,10	192,34
820	-	-	-	-	100,50	110,48	120,45	130,40	140,35	150,28	160,20	170,11	180,00	199,76	219,46
1020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,39	249,08	273,72

Номинальный наружный диаметр труб, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при номинальной толщине стенки, мм														
	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	

114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	153 ,30	165 ,75	178 ,15	190 ,50	202 ,82	215 ,07	227 ,28	239 ,44	251 ,55	263 ,61	-	-	-	-	-
630	182 ,89	197 ,81	212 ,68	227 ,49	242 ,27	257 ,00	271 ,67	286 ,30	300 ,87	315 ,38	-	-	-	-	-
720	209 ,52	226 ,66	243 ,75	260 ,78	277 ,79	294 ,73	311 ,62	328 ,47	345 ,26	362 ,01	378 ,70	395 ,35	411 ,95	-	-
820	239 ,0	258 ,72	278 ,28	297 ,77	317 ,25	336 ,65	356 ,01	375 ,32	394 ,58	413 ,77	432 ,93	452 ,04	471 ,10	-	-
1020	298 ,31	322 ,84	347 ,33	371 ,75	396 ,16	420 ,50	444 ,79	469 ,04	493 ,23	517 ,37	541 ,47	565 ,51	589 ,51	613 ,45	-

Примечания:

1. Теоретическая масса труб определена по номинальным размерам (без учета усиления шва) при плотности 7,85 г/см³.

2. При изготовлении труб типа 2 и двухшовных труб типа 3 теоретическая масса увеличивается за счет усиления шва на 1,5 %, одношовных труб типа 3 - на 1 %.

3. Трубы типа 1 диаметром 530 мм изготавливают с толщиной стенки не более 11 мм.

(Новая редакция, [Изм. № 1](#)).

1.5. Предельные отклонения по наружному диаметру корпуса труб должны соответствовать [табл.2](#).

По требованию потребителя предельные отклонения по наружному диаметру корпуса труб типа 2 диаметром 159-377 мм должны соответствовать приведенным в [табл. 3](#).

Таблица 2

В миллиметрах

Наружный размер	Предельные отклонения
114 и 140	$\pm 1,1$
146	$\pm 1,2$
159 и 168	$\pm 1,5$
Св. 168 до 325 включ.	$\pm 2,0$
« 325 « 426 «	$\pm 2,2$
« 426 « 630 «	$\pm 3,0$
« 630 « 1020 «	$\pm 4,0$

(Новая редакция, [Изм. № 1](#)).

Таблица 3

мм

Наружный диаметр	Предельное отклонение
159 и 168	$\pm 1,2$
Св. 168 до 325 включ.	$\pm 1,5$
377	$\pm 2,0$

1.6. Предельные отклонения по наружному диаметру торцов труб типа 1 должны соответствовать [табл. 2](#), типа 2 диаметром 159 - 377 мм - [табл. 2](#) и [3](#).

1.7. Предельные отклонения по наружному диаметру торцов труб типа 2 диаметром 530 мм и более и типа 3 (экспандированных) не должны превышать $\pm 2,0$ мм для обычной точности изготовления и $\pm 1,6$ мм для повышенной точности изготовления.

(Измененная редакция, [Изм. № 1](#)).

1.8. Предельные отклонения по толщине стенки труб должны соответствовать допускам на толщину металла, предусмотренным [ГОСТ 19903-74](#) для максимальной ширины листовой и рулонной стали.

1.9. Овальность торцов труб не должна выводить их размеры за предельные отклонения, приведенные в [табл. 2](#) - для труб типа 1, и в [табл. 2](#) и [3](#) - для труб типа 2 диаметром 159-377 мм.

Овальность торцов труб типа 2 диаметром 530 мм и более и труб типа 3 не должна превышать 1 % от номинального наружного диаметра.

1.10. Кривизна труб типа 1, исключая участок поперечного шва, не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины, по требованию потребителя - 1 мм на 1 м длины.

Общая кривизна труб всех типов не должна превышать 0,2 % от длины трубы. По требованию потребителя общая кривизна труб типа 2 диаметром 530 мм и более не должна превышать 0,1 %, остальных труб - 0,15 % от длины трубы.

1.11. Высота усиления всех наружных швов труб типов 2 и 3 должна быть:

0,5-2,5 мм - для труб с толщиной стенки менее 10 мм,

0,5-3,0 мм - для труб с толщиной стенки 10 мм и более.

Высота усиления внутренних швов должна быть не менее 0,5 мм. На внутреннем шве допускается седловина или отдельные углубления до уровня основного металла.

На концах экспандированных труб типа 3, а также термически упроченных труб типа 2 на длине не менее 150 мм усиление внутреннего шва должно быть снято до высоты не более 0,5 мм (без учета смещения кромок). При этом допускается изготовление до 7 %

труб от партии (от которых отобраны образцы для механических испытаний) с неснятым усилением внутренних швов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.12. Наружный грат сварного шва на трубах типа 1 должен быть удален. Внутренний грат сварного шва удаляют по согласованию потребителя с изготовителем. В месте снятия грата допускается утонение стенки трубы, не выходящее толщину за пределы минусового допуска. Высота остатка грата не должна превышать величины, определяемой по формуле

$$H = 0,3 + 0,05 S \quad (1)$$

где H - максимально допустимая высота остатка грата, мм;

S - номинальная толщина стенки, мм.

(Новая редакция, Изм. № 1).

1.13. В сварном соединении труб типа 2 допускается относительное смещение кромок по высоте на величину до 15 % от номинальной толщины стенки, для труб типов 1 и 3 - до 10 %.

По требованию потребителя для труб типа 2 диаметром 530 мм и более отклонение от теоретической окружности в зоне спирального шва по торцам трубы на дуге окружности длиной не менее 100 мм не должно превышать 1,5 мм.

1.14 Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Предельные отклонения от прямого угла (косина реза) должны соответствовать [табл. 4](#).

1.15. Концы труб с толщиной стенки 5 мм и более должны иметь фаску под углом 25-30°. При этом должно быть оставлено торцевое кольцо (притупление) шириной 1,0-3,0 мм.

Таблица 4

В миллиметрах	
Наружный диаметр	Предельные отклонения по косине реза
От 114 до 325 включ.	1,0
Св. 325 « 426 «	1,5
« 426 « 1020 «	2,0

(Новая редакция, Изм. № 1).

Допускается увеличение торцевого кольца на расстоянии до 40 мм по обе стороны шва на величину усиления шва или высоту внутреннего грата.

По требованию потребителя допускается изготавливать трубы с фасками под другим углом.

Величина остатка заусенца не должна превышать 0,5 мм.

Примеры условных обозначений

Труба типа 3, диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм, класса прочности К 52, без термообработки:

Труба тип 3-530×8 - К 52 ГОСТ 20295-85

Труба типа 2, диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, класса прочности К 60, с термическим упрочнением:

Труба тип 2-У 820×12 - К 60 ГОСТ 20295-85

Труба типа 1, диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, класса прочности К 38, с объемной термообработкой:

Труба тип 1-Т 325×7 - К 38 ГОСТ 20295-85

То же, с локальной термообработкой шва:

Труба тип 1-ЛТ 325×7 - К 38 ГОСТ 20295-85

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техническим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

Трубы должны изготавливаться из горячекатаной или термически обработанной спокойной и полуспокойной углеродистой стали по [ГОСТ 380-2005](#) и [ГОСТ 1050-88](#) с ограничением массовой доли углерода не более 0,24 % и низколегированной стали в соответствии с требованиями [табл. 5](#).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Марка стали выбирается предприятием - изготовителем труб с учетом требований по нормам механических свойств и ограничений по предельному содержанию элементов для углеродистой стали в соответствии с [ГОСТ 380-94](#) и [ГОСТ 1050-88](#), низколегированной стали - [ГОСТ 19281-89](#).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Эквивалент по углероду каждой плавки низколегированных марок стали не должен превышать 0,46 %.

Таблица 5

Тип трубы	Углеродистая сталь			Низколегированная сталь			
	класс прочности						
	К 34	К 38	К42	К 50	К 52	К 55	К 60
1	+	+	+	+	+	+	+
2							
диаметром от 159 до 377 мм	+	+	+	-	-	-	-
« 530 « 820 «	-	-	-	+	+	+	+
3	-	+	+	+	+	+	+

Примечания:

1. Трубы типа 2 класса прочности К 60 изготавливают только термически упрочненными.

2. Знак «+» означает изготовление труб, знак «-» - не изготовление труб.

(Новая редакция, Изм. № 1).

2.4. Трубы изготовляют термически обработанными (по всему объему или по сварному соединению) и без термической обработки в соответствии с [табл. 6](#).

Таблица 6

Тип трубы	Термообработанные		Нетермообработанные
	по всему объему	по сварному соединению	
1	+	+	-
2	+	+	-
Диаметром от 159 до 377 мм	-	-	+
Диаметром » 530 » 820 мм	+	+	+
3	+	-	+

Примечания:

1. Трубы типа 3 экспандированные термической обработке не подвергаются.

2. Знаки «+» и «-» означают изготовление и не изготовление труб.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Механические свойства основного металла труб в зависимости от класса прочности должны соответствовать приведенным в [табл. 7](#).

2.6. Трубы диаметром 219 мм и более с толщиной стенки 6 мм и более должны выдерживать испытание на ударный изгиб.

2.6.1. Ударная вязкость основного металла труб должна быть не менее норм, приведенных в [табл.8](#).

2.6.2. Для труб типа 2 диаметром 820 мм класса прочности К 60 и труб типа 3 диаметром 720 - 1020 мм доля вязкой составляющей в изломе образцов основного металла труб при температуре испытания минус 5° С должна быть не менее 50 %

(Новая редакция, [Изм. № 1](#)).

Таблица 7

Класс прочности	Временное сопротивление разрыву σ_B , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Предел текучести σ_T , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Относительное удлинение δ_5 , %
	не менее		
К 34	333 (34)	206 (21)	24
К 38	372 (38)	235 (24)	22
К 42	412 (42)	245 (25)	21
К 50	485 (50)	343 (35)	20
К 52	510 (52)	353 (36)	20
К 55	539 (55)	372 (38)	20
К 60	588 (60)	412 (42)	16

Примечание. Для труб всех типов классов прочности К 50, К 52 и К 55 максимальное значение временного сопротивления разрыву (σ_B) не должно превышать его минимального значения более чем на 118 Н/мм² (12 кгс/мм²), для труб класса прочности К 60 - более чем на 147 Н/мм² (115 кгс/мм²)

(Новая редакция, [Изм. № 1](#)).

Таблица 8

Наименование труб	Ударная вязкость, Дж/см ² (кгс·м/см ²), не менее			
	КСU		КСV	
	при температуре испытания, °С			
	-40	-60	-5	-10
Трубы диаметром 219-426 мм	29,4 (3)	-	-	-
Трубы типа 1 диаметром 530 мм, трубы типа 3 диаметром 530 - 1020 мм, нетермообработанные трубы типа 2 диаметром 530 - 820 мм	29,4 (3)	-	-	-
Термически упрочненные трубы типа 2 диаметром 530-820 мм	39,2 (4)	39,2 (4)	-	-
Трубы типа 2 класса прочности К 60 диаметром 530-820 мм	39,2 (4)	39,2 (4)	29,4 (3)	29,4 (3)

(Измененная редакция, [Изм. № 1](#)).

2.7. Временное сопротивление разрыву продольных и спиральных сварных соединений должно быть не менее норм, приведенных в [табл. 7](#).

2.8. Ударная вязкость продольных и спиральных сварных соединений труб диаметром 530 - 1020 мм должна быть не менее:

19,6 Дж/см² (2 кгс·м/см²) - при температуре испытания минус 40 °С для труб типа 3;
29,4 Дж/см² (3 кгс·м/см²) - при температуре испытания минус 40 °С и минус 60 °С для труб типа 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.9. Трещины, плены, рванины, расслоения и закаты на поверхности основного металла труб не допускаются.

Незначительные забоины, рябизна и окалина допускаются, если они не выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений.

2.10. Исправление поверхностных дефектов основного металла сваркой не допускается. Допускается исправление поверхностных дефектов зачисткой, при этом следы зачистки не должны выводить толщину стенки трубы за пределы минусовых отклонений.

2.11. На трубах всех типов допускается один поперечный шов стыка рулонов (стыковой шов за исключением труб типа 1 диаметром 114 - 168 мм) и один кольцевой шов (исключая трубы типа 2 диаметром 159 - 377 мм) при условии контроля их неразрушающими методами.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

На трубах типа 2 стыковой шов двух смежных рулонов должен быть расположен на расстоянии не менее 300 мм от торца трубы.

Допускается расположение стыкового шва на торце трубы при условии снятия внутреннего валика усиления на длине трубы не менее 150 мм. Расстояние от конца трубы до места пересечения стыкового шва рулона и спирального шва трубы должно быть не менее 300 мм.

2.12. В сварных швах труб типов 2 и 3 не допускаются непровары, свищи, трещины, шлаковые включения и поры, выходящие на поверхность швов. Допускается вырубка или выплавка дефектного участка с последующей заваркой, а также исправление зачисткой или сваркой.

Для труб типов 2 и 3 общая длина участков, исправленных вырубкой или выплавкой с последующей заваркой, не должна превышать 10 % длины сварного соединения. По требованию потребителя длина исправленных участков для труб типа 3 должна составлять не более 8 % длины сварного соединения.

Длина участков швов, исправленных сваркой, для труб, подвергаемых последующему термическому упрочнению, не должна превышать 15 % общей длины сварных швов. Концевые участки швов, сваренные с использованием вспомогательной дуги, не считаются участками, прошедшими исправления.

Повторное исправление сваркой данного участка и исправление с обеих сторон сварного шва в одном сечении не допускается.

Участки сварных соединений труб после исправления должны быть подвергнуты контролю неразрушающим методом и повторному гидроиспытанию, если исправления проведены после испытания гидравлическим давлением.

2.13. В сварных соединениях труб типов 2 и 3 должен быть плавный переход от шва к основному металлу.

Допускаются без исправления подрезы глубиной до 0,5 мм, подрезы глубиной свыше 0,5 до 0,8 мм длиной до 50 мм, следы усадки металла по оси шва (утяжины), а также другие поверхностные дефекты, не выводящие высоту усиления за пределы минимальной высоты шва. Совпадение подрезов в одном сечении трубы по наружному и внутреннему шву не допускается.

Для труб типа 3 начальные участки швов и концевые кратеры должны быть удалены. Допускается вазварка кратеров, получающихся при прекращении и возобновлении сварки. Допускается окончание сварки швов с применением вспомогательной дуги.

Допускается исправление сваркой трещин в количестве не более трех общей длиной не более 500 мм. Длина отдельного исправленного сваркой участка должна быть не менее 50

мм. Не допускается исправление сваркой дефектов швов на трубах после экспандирования и термоупрочнения.

2.14. Сварные швы (продольные, спиральные, а также поперечные и кольцевые) должны выдерживать контроль неразрушающими методами, при этом нормы допускаемых дефектов устанавливаются нормативной документацией.

2.15. На торцах труб типа 2 классов прочности К 55 и К 60 допускается осевая химическая неоднородность (ликвационная полоса) в пределах норм, установленных нормативной документацией.

2.14, 2.15 (Измененная редакция, [Изм. № 1](#)).

2.16. Трубы должны выдерживать испытательное гидравлическое давление, определяемое по [ГОСТ 3845-75](#) с учетом осевого подпора, при этом допускаемое напряжение принимается равным 0,95 от нормативного значения предела текучести металла, указанного в [табл. 7](#). Для труб диаметром 273 мм и менее величина гидравлического испытательного давления не должна превышать 12 Н/мм^2 (120 кгс/см^2).

(Новая редакция, [Изм. № 1](#)).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, одной марки стали, одного класса прочности, одного вида термообработки и сопровождаться одним документом о качестве, содержащим:

наименование предприятия-изготовителя и товарный знак или его товарный знак;

тип трубы;

номинальные размеры труб;

класс прочности и марку стали;

номер трубы (для труб диаметром 530 мм и более из низколегированных марок стали) и номер партии;

результаты механических испытаний основного металла и сварного соединения;

номер плавки, химический состав и эквивалент по углероду по данным предприятия-изготовителя металла для труб из низколегированных марок стали, обозначение стандарта на сталь;

номер плавки, химический состав по данным предприятия-изготовителя металла труб из углеродистых марок стали, обозначение стандарта на сталь;

эквивалентную фактическую величину гидравлического давления без учета осевого подпора;

состояние металла труб (термически обработанная по всему объему или по сварному шву, или без термообработки);

отметку о проведении неразрушающего контроля;

обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция, [Изм. № 1](#)).

3.2. При разногласиях в оценке химического состава стали для проверки отбирают одну трубу от партии.

(Измененная редакция, [Изм. № 1](#)).

3.3. Контроль поверхности и размеров, испытанию гидравлическим давлением и контролю качества сварных швов неразрушающими методами подвергают каждую трубу партии.

3.4. Для контроля качества основного металла труб отбирают:

две трубы от партии труб типов 1 и 2 диаметром 114 - 426 мм;

две трубы от каждой плавки, входящей в партию, труб типа 1 диаметром 530 мм, типа 2 диаметром 530 - 820 мм и типа 3 диаметром 530 - 1020 мм (за исключением плавок, испытанных ранее).

Контроль качества сварного соединения проводят на двух трубах от партии из числа отобранных для испытания основного металла.

(Новая редакция, Изм. № 1).

3.5. Ударная вязкость основного металла и сварного соединения при температуре испытания минус 60°C и минус 10°C, а также доля вязкой составляющей определяются по требованию потребителя.

3.6. Контроль осевой химической неоднородности (ликвационной полосы) на трубах типа 2 проводят на двух трубах от плавки.

3.7. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии или плавки.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию или плавку.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. От каждой трубы, отобранной для контроля качества основного металла, отрезают: один темплет основного металла для изготовления одного образца для испытания на растяжение и трех образцов - на ударный изгиб для каждой температуры испытания; один темплет основного металла для изготовления двух образцов для испытания доли вязкой составляющей.

От каждой трубы, отобранной для испытания сварного соединения, отрезают один темплет сварного соединения для изготовления одного образца для испытания на растяжение, трех образцов - на ударный изгиб.

Допускается правка заготовок под образцы с применением статической нагрузки.

На образцах для испытания на ударный изгиб основного металла на обеих поверхностях, перпендикулярных оси надреза, допускаются остатки черноты от проката.

Пробы для определения химического состава стали отбирают по [ГОСТ 7565-81](#) от одного из темплетов основного металла.

4.2. Химический состав определяют по [ГОСТ 22536.0-87](#), [ГОСТ 22536.1-88](#), [ГОСТ 22536.2-87](#), [ГОСТ 22536.3-88](#), [ГОСТ 22536.4-88](#), [ГОСТ 22536.5-87](#), [ГОСТ 22536.7-88](#), [ГОСТ 22536.8-87](#), [ГОСТ 22536.9-88](#), [ГОСТ 12344-2003](#), [ГОСТ 12345-2001](#), [ГОСТ 12346-78](#), [ГОСТ 12347-77](#), [ГОСТ 12348-78](#), [ГОСТ 12350-78](#), [ГОСТ 12353-78](#), [ГОСТ 12354-81](#), [ГОСТ 12355-78](#), [ГОСТ 12356-81](#), [ГОСТ 12357-84](#), [ГОСТ 12359-99](#) или иными методами, обеспечивающими необходимую точность определения.

(Новая редакция, Изм. № 1).

4.3. Наружный диаметр труб (D), мм, определяют измерением периметра с последующим пересчетом по формуле

$$D = \frac{P}{3,1416} - 2\Delta p - 0,2$$

где P - периметр поперечного сечения, мм;

Δp - толщина рулетки, мм.

Трубы диаметром 426 мм и менее допускается контролировать непосредственным измерением диаметра.

4.4. Овальность торцов труб определяется как отношение разности наибольшего и наименьшего диаметров в одном сечении к номинальному наружному диаметру. В зоне сварного шва измерение овальности не проводится.

4.5. Эквивалент по углероду каждой плавки (Ξ), %, вычисляют по формуле

$$\Xi = C + \frac{Mn}{6} + \frac{V + Cr}{5}$$

где C , Mn , V , Cr - массовые доли углерода, марганца, ванадия и хрома, которые входят в обозначение марки стали, %.

4.6. Осмотр поверхности труб проводят визуально. Глубину дефектов проверяют надпиловкой или другим способом. Толщину стенки в месте зачистки определяют

методом измерения толщины стенки на концах трубы с последующим вычитанием глубины дефекта либо ультразвуковым толщиномером.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.7. На трубе измеряют:

периметр - измерительной рулеткой по [ГОСТ 7502-98](#);

диаметр - листовыми калибрами-скобками по [ГОСТ 18360-93](#), [ГОСТ 18365-93](#), гладкими регулируемым калибрами-скобами по [ГОСТ 2216-84](#) или штангенциркулем по [ГОСТ 166-89](#);

овальность - листовыми калибрами-скобами по [ГОСТ 18360-93](#), [ГОСТ 18365-93](#), гладкими регулируемым калибрами-скобами по [ГОСТ 2216-84](#), штангенциркулем по [ГОСТ 166-89](#) или измерительной рулеткой по [ГОСТ 7502-98](#);

длину - измерительной рулеткой по [ГОСТ 7502-98](#) или автоматизированными средствами измерения по документации завода-изготовителя;

толщину стенки - микрометром по [ГОСТ 6507-90](#), толщиномером по [ГОСТ 11358-2002*](#) или ультразвуковым толщиномером по нормативной документации;

* На территории Российской Федерации действует [ГОСТ 11358-89](#).

кривизну на 1 м длины - поверочной линейкой по [ГОСТ 8026-92](#) и щупами по нормативной документации;

общую кривизну - по нормативной документации;

высоту усиления шва и форму фаски на торцах труб - шаблонами;

смещение кромок - штангенглубиномером [ГОСТ 162-90](#) или прибором по нормативной документации;

отклонение от окружности - шаблоном по нормативной документации;

глубину дефекта в местах зачистки - штангенглубиномером [ГОСТ 162-90](#)

угол скоса фаски - угломером по [ГОСТ 5378-88](#).

Допускается проводить контроль другими приборами, метрологические характеристики которых обеспечивают необходимую точность измерений.

Косина реза обеспечивается конструкцией оборудования для обработки торцов труб.

(Новая редакция, Изм. № 1).

4.8. Испытание на растяжение основного металла труб типа 1 диаметром 114 - 426 мм, а также типа 2 диаметром 159 - 377 мм проводят на продольных относительно оси трубы пятикратных образцах по [ГОСТ 10006-80](#), отбираемых на участке периметра, расположенного под углом 90° к сварному шву.

Испытание на растяжение основного металла труб типа 1 диаметром 530 мм и типов 2 и 3 диаметром 530 мм и более проводят по [ГОСТ 10006-80](#) на плоских поперечных пятикратных образцах. Отбор образцов - по [ГОСТ 30432-96](#).

(Новая редакция, Изм. № 1).

Для испытания труб типа 2 образцы отбирают перпендикулярно к оси трубы.

4.9. Контроль основного металла труб на ударный изгиб проводят по [ГОСТ 9454-78](#) на образцах, вырезанных перпендикулярно к оси трубы. Испытания проводят на образцах типов 1 и 11 при толщине стенки более 10 мм, образцах типов 2 и 12 или 3 и 13 - при толщине стенки 10 мм и менее.

Ударная вязкость определяется как среднее арифметическое значение по результатам испытаний трех образцов. На одном образце допускается снижение ударной вязкости на 9,8 Дж/см² (1 кгс м/см²).

4.10. Испытание на растяжение сварного соединения труб должно проводиться по [ГОСТ 6996-66](#) на поперечных плоских образцах типа XII со снятым усилением.

Для труб типа I испытание на растяжение сварного соединения допускается проводить на кольцевых образцах по нормативной документации.

Образцы для испытания сварного соединения отбирают перпендикулярно к шву.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.11. Для контроля металла сварного соединения на ударный изгиб отбирают перпендикулярно к шву образцы типа VI по [ГОСТ 6996-66](#) для толщины стенки 11 мм и более, образцы типа VII для толщины стенки от 6 до 11 мм.

Надрез на ударных образцах для труб типов 2 и 3 выполняется по линии сплавления шва, сваренного последним, перпендикулярно к прокатной поверхности металла.

4.12. Испытание падающим грузом для определения доли вязкой составляющей проводят по [ГОСТ 30456-97](#).

Доля вязкой составляющей определяется как среднее арифметическое значение по результатам испытания двух образцов. На одном из образцов допускается снижение величины доли вязкой составляющей на 10 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.13. Контроль сварных швов труб проводят неразрушающими методами по нормативной документации.

4.14. Контроль осевой химической неоднородности (ликвационной полосы) проводят по нормативной документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.15. Испытание гидравлическим давлением проводят по [ГОСТ 3845-75](#) с выдержкой под давлением не менее 10 с для труб диаметром менее 530 мм и 20 с для труб диаметром 530 мм и более. Испытанию гидравлическим давлением не подвергаются трубы, изготовленные стыковкой двух труб, прошедших ранее гидравлическое испытание.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждой трубе на расстоянии 100 - 1500 мм от одного из концов должно быть выбито клеймо с указанием:

товарного знака или наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака; допускается взамен товарного знака указывать условное обозначение; марки стали или ее условного обозначения и класса прочности; номера трубы или номера партии, или номера трубы в партии; клейма технического контроля; года изготовления.

Участок клеймения четко отмечается краской.

Допускается для труб типа 1 взамен клеймения нанесение маркировки несмываемой краской.

На внутренней поверхности труб диаметром 530 мм и более типов 2 и 3 четко наносится краской: марка стали, класс прочности, номер партии, номер трубы, номинальные размеры по диаметру и толщине стенки, фактическая длина трубы.

Дополнительно к основной маркировке допускается производить маркировку труб другими способами (бирки, самоклеящиеся этикетки и др.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. Упаковка, транспортирование и хранение труб проводится в соответствии с требованиями [ГОСТ 10692-80](#).